KM ~ Kaltschrumpfband



Technische Daten

BREITE	LÄNGE	STÜCK	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Wird zur Abdichtung von Kanälen verwendet, insbesondere an Stellen, an denen Luftichtkeit erforderlich ist

Technische Daten:

- Träger: 0,1mm polyethylene
- Klebebeschichtung: 1mm
- Farbe: grau
- Banderolierungszeit: 24 Stunden (max.)
- Wasserbestendigkeit: sehr gut, auf trockene Oberfläche auftragen
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- Dichte: 1.7g/cm³
- Verlängerung beim Bruch: ≥ 700%
- Brandreaktionsklassifizierung: B2 (DIN 4102, Teil 1)
- flexibilität: ausgezeichnet bis -40°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

- Feststoff: 100%, keine Verdunstung
- Alterungsprozess: sehr langsam
- Lagerung: so trocken wie möglich

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be