KM ~ Cinta retractil a frio



Data técnica

ANCHURA	LONGITUD	PIEZAS	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Se utiliza para sellas conductos, especialmente para lugares que requieren la hermeticidad

Datos técnicos:

- portador: 0,1mm polyethylene
- rivestimiento adhesivo: 1mm
- color: gris
- tiempo de anillado: 24 horas (máx.)
- resistencia al agua: muy buena, aplicar sobre superficie seca
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- densidad: 1.7g/cm³
- alargamiento a la rotura: ≥ 700%
- classificación: B2 (DIN 4102, parte 1)
- flexibilidad: excelente hasta -40°C
- resistancia a la temperatura: -40°C hasta +70°C
- sustancia solida: 100%, no evaporación

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

- proceso de envejecimiento: muy lento
- almacenamiento: lo más seco posible

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be